

Elastic 50A Resin V2

Dieses biegsame Material eignet sich für die Prototypenerstellung von transparenten Teilen, die typischerweise aus weichem Gummi oder Silikon hergestellt werden. Wählen Sie Elastic 50A Resin V2 für Teile, die gebogen, gedehnt und gestaucht werden können und Transparenz erfordern.

**Konforme Eigenschaften
für Robotikanwendungen**

**Prototypenfertigung von Wearables
und Konsumgütern**

**Medizinische Modelle
und Medizinprodukte**



**KOSTENLOSEN
MUSTERDRUCK
ANFORDERN**



V2

FLELCL02

* Die Verfügbarkeit kann regionsabhängig sein

Erstellt am: 24 . 01 . 2024

Nach unserer Kenntnis sind die angegebenen Informationen korrekt. Dennoch übernimmt Formlabs Inc. keine explizite oder implizite Garantie für die Genauigkeit der Ergebnisse, die durch die Nutzung erzielt werden.

Revision 01: 24 . 01 . 2024

	Grün	Nachgehärtet ²	Methode
Mechanische Eigenschaften			
Maximale Zugfestigkeit ³	1,7 MPa	3,4 MPa	ASTM D412-06 (A)
Spannung bei 50 % Dehnung	0,5 MPa	0,9 MPa	ASTM D412-06 (A)
Spannung bei 100 % Dehnung	0,9 MPa	1,7 MPa	ASTM D412-06 (A)
Bruchdehnung	160 %	160 %	ASTM D412-06 (A)
Shore-Härte	44	55	ASTM 2240
Druckverformungsrest (nach 22 Stunden bei 23 °C)	Nicht getestet	2,1 %	ASTM D395-03 (B)
Druckverformungsrest (nach 22 Stunden bei 70 °C)	Nicht getestet	3,1 %	ASTM D395-03 (B)
Reissfestigkeit ⁴	8,2 kN/m	12,3 kN/m	ASTM D624-00
Ross-Biegewechselfestigkeit bei 23 °C	Nicht getestet	800	ASTM D1052, (gekerbt), 60° Biegung, 100 Zyklen/Minute
Bayshore-Rückstellfähigkeit	Nicht getestet	18 %	ASTM D2632

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur (Tg)	Nicht getestet	-34,5 °C	DMA
------------------------------	----------------	----------	-----

¹ Materialeigenschaften können abhängig von Druckgeometrie, Druckausrichtung, Druckeinstellungen und Temperatur variieren.

² Daten wurden ermittelt anhand von Teilen, die auf dem Form 3 bei 100 µm Schichthöhe mit Einstellungen für Elastic 50A Resin V2 unter Einhaltung der Nachbearbeitungsschritte für Elastic 50A Resin V2 gedruckt wurden.

³ Die Zugfestigkeitsprüfung wurde nach über 3 Stunden bei 23 °C gemäss Winkelprobe nach Graves (Die C) an Prüfkörpern aus Plattenausschnitten durchgeführt.

⁴ Die Reissfestigkeitsprüfung wurde nach über 3 Stunden bei 23 °C gemäss Winkelprobe nach Graves (Die C) an direkt ausgedruckten Prüfkörpern durchgeführt.

Allgemeine Eigenschaften

Dichte	1,01
Farbe	Transparent
Viskosität (35 °C)	1400 cPs

LÖSUNGSMITTELKOMPATIBILITÄT

Gewichtszunahme in Prozent über einen Zeitraum von 24 Stunden für einen gedruckten und nachgehärteten Würfel von 1 x 1 x 1 cm im jeweiligen Lösungsmittel:

Lösungsmittel	Gewichtszunahme in % über 24 Std.	Lösungsmittel	Gewichtszunahme in % über 24 Std.
Essigsäure (5 %)	1,5	Isooctan (Benzin)	15,6
Aceton	43,4	Mineralöl (leicht)	0,7
Isopropylalkohol	39,2	Mineralöl (schwer)	0,4
Bleichmittel (~5 % NaOCl)	0,6	Salzlösung (3,5 % NaCl)	0,6
Butylacetat	133,1	Natriumhydroxid (0,025 %, pH = 10)	0,7
Dieseldieselkraftstoff	7,9	Wasser	0,7
Diethylen glykolmonomethylether	31,4	Xylol	163,9
Hydrauliköl	3,9	Starke Säure (konzentrierter Chlorwasserstoff)	45,6
Skydrol 5	41,2	Tripropylenglykolmethylether (TPM)	43,6
Wasserstoffperoxid (3 %)	0,9		